

新田县德润新材料产业园有限公司

电话：0746-8877719 传真：0746-4725559

地址：湖南省永州市新田县龙泉街道陶然街以西环南路以南

工作细致，认真踏实：严格遵守各项仪器操作规程，保证数据准确，坚持严谨的科学实验方法。

胶粘带质量检测企业标准

产品名称：80025T PET 冬天配方

生产批号：DR20251101C059-DR

测试项目	测试结果	测试方法	备注
基材与胶总厚度	0.3 mm±20 μ	(pstc-3)	
环型初粘 (N/in)	外: 33	(pstc-6)	
	内: 27		
180 度剥离 (N/in)	外: 26	(pstc-1)	
	内: 26		
保持力 80°C (hr/in)	外: >240 分钟	(pstc-7)	
	内: >240 分钟		
双面胶克重	亚克力胶带 250 克/m²		
胶水类型	丙烯酸		
基材名称	无		
基材厚度	0.05 mm		
上胶量	0.25 mm±20 μ		

备注：以上技术参数是根据所检测的样品而填写，仅供参考，并不提供任何质量保证和承担责任。

